Технический лист **düfa Expert Toplasur Hybrid**

Интенсивно ухаживающая защитная лазурь с новейшей гибридной технологией. Для внутренних и внешних работ.

Область применения: декоративная, погодостойкая и грязеотталкивающая лазурь для дерева с повышенной сопротивляемостью на основе новейшей гибридной технологии. Применима на почти всех лиственных и хвойных породах деревьев внутри и снаружи помещения (также подходит для тропических пород деревьев). Для немасштабных деревянных деталей, таких как деревянная обшивка, обшивка крыши, внешняя обшивка, беседки, гаражи, крытые аллеи, а также для ремонта уже существующих покрытий лазурью. Не подходит для покрытия паркета.

Свойства: Новая гибридная технология объединяет в себе свойства глубоко проникающей эмульсии на основе алкидной смолы с образующей плёнку акрилатной дисперсией. Натуральное масло, находящееся в составе, проникает в клеточную структуру дерева и повышает этим износостойкость.

- На водной основе
- Для внутренних и внешних работ
- Защищает от капель
- Глубоко проникает в дерево
- Интенсивный уход
- Повышенная износостойкость
- Крайне погодостойкая
- Подчёркивает текстуру древесины
- Наносится кистью и распылением

Цвет: сосна. тик, палисандр, грецкий орех и др.

Степень блеска: благородно-матовая

Плотность: около 0,9 г/см^3, в зависимости от цвета

Состав: дисперсия акрилата, алкидная эмульсия, природное масло, пигменты, вода, присадки, консерванты (метил-/бензил- и хлор-изотиазолинон)

Код продукта: M-KH02

Ёмкость: 750 мл и 4 л

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от жира и загрязнений, а также разделяюще действующих субстанций, таких как, например, водоросли, мхи, смолы, воск, масла и т.д.. В зависимости от требований основание подготовить следующим образом:

Дерево: Обветренную и посеревшую древесину, а также непрочно держащиеся части удалить полностью до здоровой древесины. Тропические и смолистые породы деревьев основательно очистить с помощью Nitro-Universalverdünner и хорошо проветрить. Остаточная влажность древесины согласно инструкции BFS не должна превышать 15% для больших элементов конструкции и 18% - для небольших.

Старые покрытия: Старые покрытия, такие как толстослойные лазури, прозрачные лаки или укрывающие краски полностью удалить. Непрочно держащиеся, отшелушивающиеся старые покрытия удалить до прочного деревянного основания.

Грунтовочное покрытие:

Дерево при наружных работах: Неподготовленную, обветренную древесину, поражённую синевой, предварительно обработать **dufa Holzgrund или бесцветным düfatex**.

Заключительное покрытие:

Перед использованием хорошо перемешать. düfa Expert Toplasur Hybrid наносить кистью или распылением.

***Примечание:** С каждым новым слоем цвет становится интенсивнее.

Рекомендации по выбору инструмента: При нанесении кистью использовать специальные натурально-акриловые кисти (смесь синтетического и натурального ворса).

Разбавление: düfa Expert Toplasur готова к использованию при нанесении кистью. При нанесении распылителем разбавить водой до 10 %.

Нанесение распылением с помощью Perfect Spray:

Для простого и быстрого нанесения распылением на маленькие и средние по размеру объекты мы советуем использовать систему тонкого распыления Wagner W550. Следует обратить внимание на рекомендации производителя аппарата по нанесению.

Технический лист **düfa Expert Toplasur Hybrid**

Колеровка: все оттенки между собой смешиваются
Температура нанесения: Минимум +8℃ для объекта и окружающей среды во время нанесения и высыхания
Время высыхания: При+ 20℃ и максимальной влажности воздуха 60% поверхность сухая от пыли через 1 час. Нанесение следующего слоя через 12 часов. При более низких температурах и высокой влажности воздуха это время увеличивается.
Расход: около 9 $м^{2/}$л в 1 слой. Точный расход узнаётся пробным нанесением.
Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой, при необходимости с использованием моющего средства.
Советы по безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. При распылении использовать комбинированный фильтр A2/P2. При шлифовальных работах использовать фильтр от пыли P2. Во время использования лазури не пить. Не есть и не курить. Во время и после нанесения позаботиться о хорошей вентиляции. При контакте с глазами или кожей основательно промыть водой. Не сливать в канализацию, водоёмы и грунт.
Для аллергиков на изотиазолинон доступна консультация по телефону: 0800 63333782
При необходимости определения доступны в листе безопасности.
ЛОС указания по безопасности: Гранично допустимая концентрация ЕС для продукта (Kat. A/e): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1г/л ЛОС.
Хранение: В плотно закрытой таре. В прохладном, сухом, не морозном месте.
Утилизация: На переработку сдавать только пустые ёмкости. Засохшие остатки материала можно утилизировать, как домашний мусор. Жидкие остатки материала сдать в пункты приёма старых красок. Материал можно утилизировать согласно ключу отходов AVV № 080112.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/ 63333782.

Meffert AG Farbwerke
Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Техническая информация от 06/2012